

## ADLER Kupferlack

**54805**

**Smalto di rame**

<b>Descrizione</b>	Smalto decorativo a base di resina alchidica, resistente alle intemperie, tissotropico, con effetto satinato metallizzato, resistente al calore fino a 150 °C.
<b>Campi di utilizzazione</b>	Smalto di finitura per metallo e legno per l'esterno e l'interno.
<b>Applicazione</b>	A pennello, a rullo e a spruzzo.
<b>Preparazione del fondo</b>	Il fondo deve essere stabile, pulito e privo di grassi.
<b>Fondo vecchio</b>	Eliminare i vecchi strati di vernice. Carteggiare i strati di vernice ben aderenti e controllare la compatibilità con ADLER Kupferlack. Se necessario sverniciare lo strato di vernice vecchio.
<b>Metallo</b>	Le parti di metallo devono essere pulite, prive di grassi e asciutte. Applicare una mano di fondo ADLER Metallgrund (per ferro) o ADLER 2K-Epoxi-Grund (per ferro, zinco, alluminio).
<b>Legno</b>	Applicare una mano del fondo riempitivo ADLER Alkyd-Füller. Per l'esterno applicare prima una mano d'impregnante Pullex-Imprägniergrund.
<b>Diluente</b>	Per l'applicazione a rullo o a pennello senza diluire. Per l'applicazione a spruzzo aggiungere ca. 25 % di ADLER KH-Spritzverdünnung.
<b>Temperatura minima per la lavorazione e del fondo</b>	+ 5° C
<b>Tempo di essiccazione</b> (temperatura ambiente 20 °C) (100 µm strato umido)	Fuori polvere: dopo ca. 2 ore Sovraverniciabile: dopo ca. 8 - 10 ore  Spessori elevati, elevata umidità nell'aria e/o basse temperature possono rallentare notevolmente l'essiccazione.
<b>Utensili</b>	Lavare gli utensili con ADLER KH-Spritzverdünnung.
<b>Resa</b>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /l

11-05 (sostituisce 04-05)

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43/5242/6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

**Confezioni**

375 ml, 750 ml

**ADLER Kupferlack**

**54805/pag.2**

**Tonalità**

Kupfer (Rame)

54805

Altkupfer (Rame vecchio)

54806

**Magazzinaggio**

Asciutto e protetto dal gelo

Chiudere bene e capovolgere le confezioni aperte.

**Indicazioni tecniche di  
sicurezza**

Consultare la Scheda di sicurezza!