


## ADLER Legno-Wachs

## 50890



### Descrizione del prodotto

Cera universale, di rapida essiccazione, per il trattamento di legni di latifoglie e di conifera. ADLER Legno-Wachs 50890 ha una buona resistenza all'acqua e conferisce agli elementi trattati un elegante effetto opaco, vellutato al tocco. Lucidando la cera dopo essiccazione durante la notte con una spazzola che contiene fili di cuoio, si ottengono delle superfici con tocco particolarmente gradevole. L'indurimento avviene tramite assorbimento di ossigeno (essiccazione ossidativa).

### Agenti contenuti

Oli vegetali modificati, cere, silice, isoparaffine quasi inodori, essiccante di cobalto/zirconio (senza piombo).

### Campi di utilizzazione

Mobili in ambiente interno, elementi costruttivi interni (rivestimenti in legno, soffitti in legno ecc.)

### Caratteristiche particolari

ADLER Legno-Wachs è classificato secondo la perizia dell'ofi (no. 403.400/1) non auto-infiammabile.

### Preparazione del supporto

Carteggiatura del legno graduale fino a grana 240

### Applicazione

1 – 2 x ADLER Legno-Wachs 50890  
 Eliminare l'eccedenza dopo un breve tempo di azione con un panno di cotone o una garza seguendo la direzione delle fibre.  
 Se necessario, carteggiatura intermedia con grana 320  
 Se è richiesto sottolineare meglio l'aspetto naturale del legno, consigliamo applicare ADLER Legno-Öl 50880 come fondo (consultare la Scheda tecnica!).

### Temperatura minima per la lavorazione e del supporto

+ 5 °C

### Applicazione

A pennello, straccio, spruzzo o rullo

### Quantità di applicazione

Circa 30 – 50 g/m<sup>2</sup> per mano

### Diluyente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione. Per pulire gli utensili consigliamo utilizzare Naturnah Reiniger 80055.

### Tempo di essiccazione fino alla lavorazione successiva (temperatura ambiente + 20 °C)

Circa 6 ore  
 Le temperature basse rallentano l'essiccazione!  
 Provvedere ad una buona ventilazione!

10-10 (sostituisce 04-10) ZKL 4915

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)  
 Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: [info@adler-italia.it](mailto:info@adler-italia.it)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

<b>Carteggiatura intermedia</b>	Grana 320 - 360
<b>Resa</b> (per mano)	Circa 15 – 30 m <sup>2</sup> /l
<b>Tonalità</b>	ADLER Legno-Wachs 50890
<b>Confezioni</b>	1 l, 5 l
<b>Durata del prodotto</b>	1 anno in confezioni originali non aperte. Versare il contenuto di confezioni già aperte in confezioni di minori dimensioni (pericolo di formazione di film)
<b>Sollecitabilità</b>	Dopo 7 giorni dall'essiccazione completa integralmente sollecitabile.
<b>Pulizia e manutenzione</b>	Lavare non prima di 15 giorni con acqua o un detergente neutro. <b>Naturnah Reiniger 80055:</b> per la pulizia di sporco contenente grasso. <b>ADLER Legno-Wachs 50890:</b> per lavori di rinfresco o rinnovo applicare 1 mano leggera e eliminare l'eccedenza.
<b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b>	Visto il pericolo dell'autocombustione, è vietato l'applicazione di questo prodotto nelle cabine a spruzzo contaminate di polvere di nitrocellulosa!  <b>Consultare la Scheda di sicurezza!</b>