


ADLER Tiromin

40301

Pittura minerale al silicato di potassio, per muri all'interno



Descrizione del prodotto

Pittura per muri all'interno a base di silicato di potassio, contiene degli stabilizzatori organici secondo la normativa DIN 18363. Non inquinante per l'ambiente. Viene consigliato per l'edilizia naturale.

Caratteristiche particolari

Estremamente permeabile al vapore acqueo (valore $S_d < 1$ cm). Opaco, facile da applicare, elevato potere coprente, resistente ai funghi, anticondensa. **Fortemente alcalino.**

Adatto a persone allergiche



Caratteristiche secondo la Normativa austriaca ÖNORM EN 13300

Abrasiono bagnata: Gruppo di classificazione 4
Potere coprente: Gruppo di classificazione 2 ($7 \text{ m}^2/\text{l}$)
Grado di brillantezza: opaco profondo
Misura dei grani massima: fino ($< 100 \mu\text{m}$)

Campi di utilizzazione

Pittura per l'interno, soprattutto per fondi minerali e locali con elevata umidità.

Applicazione

A rullo, a pennello o a spruzzo con apparecchi airless (setaccio fine, larghezza della maglia 0,2 mm, pressione 150 atm, ugello 0,026 pollice o 0,53 – 0,63 mm).

Preparazione del fondo

Controllare la stabilità e l'idoneità del fondo (osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 parte 2).
Lasciare bene asciugare per almeno 4 settimane gli intonaci freschi e calcestruzzo.
Eliminare bene resti di grasso o di olio con lo sgrassatore ADLER Entfetter 80394; riparare fessure e disuguaglianze con uno stucco adatto.
Eliminare vecchi strati di pittura che si scrostano.
Irruvidire o carteggiare leggermente i strati sinterati.

Fondo

Pretrattare i fondi assorbenti e leggermente sfarinosi nonché le pitture a base di minerali e di silicati con ADLER Silikat GWK 40331, diluito 1:1 con acqua, per migliorare la compattezza e l'omogeneità (consultare la scheda tecnica).
Lavare via i colori a collo e applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund WV 40905 (diluibile all'acqua).
Pretrattare i pannelli di cartongesso con ADLER Tiefengrund WV 40905 diluibile all'acqua, diluito 1:1 con acqua. Evitare un'essiccazione lucida di ADLER Tiefengrund WV 40905 diluibile all'acqua.

02-10 (sostituisce 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Coprire bene vetri, ceramica, pietre naturali, clinker, metalli e superfici verniciate. Eliminare subito schizzi di colore.

Prima mano

1 x ADLER Tiromin 40301

A secondo del potere assorbente del fondo e per migliorare la silicatizzazione del fondo aggiungere al massimo 10 % di ADLER Silikat GW 40331, diluito 1 : 1 con acqua.

Finitura

1 x ADLER Tiromin 40301 non diluito

Diluente

Soltanto ADLER Silikat GW 40331, diluito 1 : 1 con acqua.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

Non sotto + 8° C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.

Tempo di essiccazione
(Temperatura ambiente 20° C)

Sovraverniciabile dopo ca. 12 ore
Provvedere ad una buona ventilazione per garantire una buona presa della pittura.

Utensili

Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua saponata. Eliminare subito con acqua schizzi di pittura.

Resa

8 m²/l a secondo del tipo del fondo

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali non aperte

Confezioni

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

Tonalità

W 10 Weiß/Bianco

Sono inevitabili differenze di tinta quando la pittura viene corretta dopo un po' di tempo.

Indicazioni tecniche di sicurezza

ADLER Tiromin 40301 è fortemente alcalino. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di pittura.
Consultare la Scheda di sicurezza!

Rispettare le solite misure di protezione anche lavorando con vernici poco inquinanti.