

ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung

55500 segg.

Rivestimento epossidico bicomponente,
per pavimenti di calcestruzzo ADLER



Descrizione del prodotto	Rivestimento diluibile all'acqua e senza solventi, per pavimenti di calcestruzzo, a base di poliamide e resine epossidiche. Elevata resistenza all'abrasione, permanente resistenza ai carburanti, agli oli minerali e oli combustibili, resistente alle soluzioni saline, limitata resistenza agli acidi.
Caratteristiche particolari	Resistente all'olio combustibile secondo la normativa industriale tedesca DIN 53168, equivale a RVS 8.29.4 per costruzioni di tunnel e RVS 11.064 attacchi di gelo e sali di rugiada.
Campi di utilizzazione	Fondo e finitura su fondi minerali di intonaco, calcestruzzo, muro e cemento fibroso. Rivestimento protettivo per pavimenti di calcestruzzo in cantine, garage, lavanderie, depositi e autosili, capannoni. Rivestimento protettivo contro l'olio, adatto per bacini di raccolta e vasche protettrici, rivestimento contro i sali della ruggine su cigli stradali, ponti e basamenti. Resistenza ridotta alle intemperie (perde di brillantezza).
Applicazione	A pennello (pennello acrilico) A rullo (rullo a pelo corto) A spruzzo (anche con pistola airless)
Proporzione delle miscela	2 parti in peso componente 1 55500 segg. 1 parte in peso componente 2 82250
Durata del prodotto catalizzato	Utilizzare la miscela entro 2 ore. La fine della durata del prodotto catalizzato non è riconoscibile.
Preparazione del fondo	Eliminare bene fondi non stabili e resti di grasso e di olio, chiudere eventuali buchi con uno stucco, irruvidire o carteggiare i pavimenti molto lisci (strati sinterizzati) per assicurare una buona aderenza. Fondi sabbiosi: applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund (fissativo al solvente). Tempo di essiccazione: ca. 5 ore (consultare la scheda tecnica) Pavimenti di cemento a poro grosso: applicare una mano di fondo di rivestimento ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung, diluito con ca. 30 % di acqua.

	Applicabile senza problemi anche su fondi ancora umidi (non bagnati). In caso di temperature elevate inumidire prima i pavimenti.
Prima mano e finitura	Strati vecchi di vernice con buona aderenza possono essere sovraverniciati senza problemi. 2 x rivestimento ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung non diluito
Temperatura minima di lavorazione e dell'oggetto	+10° C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Essiccazione	Sovraverniciabile dopo ca. 6 ore Calpestabile dopo ca. 12 ore transitabile/ le caratteristiche massime del film vengono raggiunte dopo ca. 10 - 12 giorni.
Utensili	Lavare gli utensili con acqua calda subito dopo l'uso. Asciugare bene le pistole per evitare l'arruggimento. Eliminare i resti di vernice induriti con lo sverniciatore ADLER (Abbeizer).
Resa (per mano)	Ca. 4 - 5 m ² /kg
Confezioni	1000 g (660 g componente 1, 330 g componente 2) 4500 g (3000 g componente 1, 1500 g componente 2)
Magazzinaggio	Al fresco, ma protetto dal gelo
Durata del prodotto	3 anni in confezioni originali non aperte
Tonalità	Kieselgrau Grigio ghiaia 55500 Graubeige Grigio beige 55501 Betongrau Grigio calcestruzzo 55502
	Alte tonalità su richiesta
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza Anche durante la lavorazione con prodotti poveri di sostanze tossiche, osservare le solite misure di protezione.