Duli

# Primer universale + ferma ruggine

## Primer di adesione resistente alla corrosione e mano intermedia e di finitura

**Base: combinazione di resina epossidica e alchidica**

---

**Aderisce al supporto in modo eccellente, come per esempio, su ferro, acciaio, zinco, alluminio, vetroresina, materiali plastici duri, calcestruzzo, legno, vecchie pitture, ruggine e residui di ruggine, pannelli di masonite e pitture preesistenti ben ancorate.**

---

**Caratteristiche particolari**

***Duli - Universal Primer*** **è resistente al nitro e agli acidi, può essere sopraverniciato con qualsiasi vernice, resiste alla saldatura autogena e quella a punti. Questo rende il prodotto particolarmente indicato per industrie che si occupano della lavorazione d'acciaio o della costruzione di carrozzerie.**

- **applicabile come fondo o come mano intermedia e di finitura.**
- **sopraverniciabile con tutti i tipi di smalti**
- **rapida essiccazione**
- **buona dilatazione**
- **blocca la formazione della ruggine, svolge un'azione anticorrosiva, traspirante e resistente agli agenti atmosferici.**

**Attenzione: usare un diluente universale per diluire il prodotto.**

**Il prodotto è privo di piombo e cromo.**

**Lavorazione:**

**Adatto per l'applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo. Eliminare la ruggine superficiale: il sottofondo deve essere pulito, sgrassato e privo di polvere. Il prodotto può essere applicato anche su superfici umide. L'alluminio deve essere precedentemente pulito con diluente nitro. Le superfici zincate devono essere lavate con una soluzione d'acqua e ammoniaca.**

- **All'esterno utilizzare il prodotto non diluito ed applicare almeno due mani.**
- **Diluizione: per l'applicazione a spruzzo diluire con diluente universale.**
- **Consumo: ca. 100-125 ml/m²**
- **Tempo di essiccazione: fuori polvere dopo 30-45 minuti, sopraverniciabile dopo1-2 ore a seconda dello spessore dello strato applicato e della temperatura ambientale.**
- **Resistente al nitro dopo 12 ore.**

**Norme di sicurezza: applicare solo in luogo ben ventilato. Non respirare i vapori, evitare il contatto con gli occhi. Conservare fuori della portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.**

---

Sede: Dulimex SA CH 8006 Zurgo Clausiusstr. 50 Tel. +41 44 2515140 E-Mail dulimex@duli.ch www.duli.ch
Produzione / Tecnico: Dulimex – Löwe A – 6972 Fussach Tel. +43 5578 73535 E-Mail duli@aon.at

Duli
*Un prodotto svizzero*