

## Aviva Ultra-Color

## 4060000015 sgg.

Premium idropittura per interni, tingibile, per il **fai-da-te** e il **professionista**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Pittura all'acqua, tingibile e traspirante per una pittura di pareti e soffitti interni di prima qualità.

Ottimizzata capacità di riparazione ed eccellente copertura con una sola mano.

Questo prodotto ha un'ottima resa, è facile da lavorare e presenta un'eccellente copertura oltre ad essere formulato senza l'aggiunta di solventi e plasticizzanti.

#### Caratteristiche particolari e norme

- Altamente diffondente ai sensi di **DIN EN 52615**
- **ÖNORM EN 13300**  
Resistenza all'abrasione da liquidi: classe 1-2 (in dipendenza dalla tonalità)  
Gradi di brillantezza: opaco profondo  
Granulometria massima: fine (< 100 µm)
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: **A+**



#### Campo d'impiego



Per la pittura colorata di pareti e soffitti in ambienti interni. Particolarmente adatto per soggiorni, stanze da letto, camerette per bambini, uffici, ospedali, sanatori, scuole etc., le quali devono essere al più presto agibili.

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Non applicare in caso di temperature inferiori a +8°C e/o umidità relativa > 80%.
- Per evitare di lasciare segni verniciare bagnato su bagnato in una sola tirata.
- I segni di correzione sulla superficie dipendono da molti fattori e pertanto sono inevitabili (scheda tecnica BFS 25).
- Non coprire fughe elastiche e profili di sigillanti (potrebbero formarsi delle crepe o delle decolorazioni della vernice).
- Rimuovere immediatamente con acqua le polverizzazioni della vernice.

**Metodo di applicazione**

Metodo di applicazione	Pennello	Rullo	Airless Pressurizzato (Airmix, Aircoat, etc.)
Ugello (ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Ugello (ø inch)	-	-	0,021 – 0,026
Angolo di apertura (grado)	-	-	50
Pressione spruzzo (bar)	-	-	150 – 180
Filtro fine	-	-	0,2 mm
Diluizione	acqua		
Quantitativo d'aggiunta del diluente in %	max. 5		
Consumo ml/m <sup>2</sup>	ca. 125 – 145	ca. 145	
Resa per applicazione (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup>	ca. 7 - 8	ca. 7	
<sup>1)</sup> Resa inclusa l'aggiunta del diluente e l'overspray.			

La forma e la natura del supporto influiscono sul quantitativo consumato/alla resa. Solo facendo prima un'applicazione di prova è possibile sapere i valori esatti del consumo.

**Tempi di essiccazione**


(a temperatura 20°C)



Verniciatura successiva	dopo ca. 3 -4 ore
-------------------------	-------------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da spessore, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.

Temperature basse e/o un'elevata umidità possono allungare notevolmente i tempi di essiccazione.

**Pulizia degli utensili**

Con acqua saponata subito dopo l'uso.

Eliminare i resti induriti di vernice con ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

**SUPPORTO****Tipo di supporto**

Intonaci minerali, gesso morto, calcestruzzo, pannelli di cartongesso nonché vecchie pitture saldamente aderenti.

**Qualità del supporto**

Il supporto deve essere asciutto, pulito e privo di distaccanti, e ne deve essere verificata la stabilità e l'idoneità.

Osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 Parte 2.

Vedi anche VOB, DIN 18363, Parte C, Par. 3; Lavori di pittura e verniciatura.

Vecchi strati di vernici non aderenti vanno eliminati accuratamente.

**Preparazione del supporto**

- Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea.
- Rimuovere a fondo lo sporco grasso o oleoso con lo sgrassante ADLER Entfetter 80394.
- Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.
- Trattare le muffe con Aviva Schimmelex 8309000200 o con Aviva Fungisan 8308000210.

**Intonaci facenti parte dei gruppi di malta P II e P III**

Lasciar riposare gli intonachi nuovi per tre o quattro settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte, se necessario neutralizzare con fluosilicati. Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Gessi e intonaci pronti dei gruppi di malta P IV e P V**

Carteggiare eventuali strati sinterizzati presenti. Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Pannelli di cartongesso**

Carteggiare le sbavature della spatola e applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200, diluito 1:1 con acqua.

**Superfici in calcestruzzo**

Le superfici di calcestruzzo devono essere pulite meccanicamente dallo sporco depositatosi, dalle sostanze distaccanti o dalle parti che non presentano un buon aggrappaggio.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Rivestimenti stabili**

Lavorare direttamente su rivestimenti opachi e pochi assorbenti. Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterizzati).

**Tempere**

Lavare accuratamente e applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

**Evitare l'asciugatura lucida di Aviva Tiefengrund WV 4074000200.**

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

**CICLO DI VERNICIATURA****Fondo**

Si veda "Preparazione del supporto"

**Applicazione intermedia**

Aviva Ultra-Color 4060000015 sgg. diluita con max. 5% di acqua.

**Finitura**

Aviva Ultra-Color 4060000015 sgg. non diluita

## INDICAZIONI PER GLI ORDINI

### Confezioni

1 l, 3 l; 9 l; 15 l

### Tonalità/gradì di brillantezza

**Color4You** 

Le tonalità sono miscelabili tramite il **sistema tintometrico Color4You**.

Base: W15 4060000015

Base: W30 4060000030

Base gialla: 4060050087

Base rossa: 4060050088

- Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da pitturare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.
- Ciò nonostante consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.
- Per la natura sistemica le tonalità brillanti e intense possono eventualmente presentare una minore copertura. Raccomandiamo per queste tonalità di fare un'applicazione preliminare con una tonalità pastello assimilabile e coprente basato su W15.
- Con delle tonalità scure una sollecitazione meccanica può portare a delle righe chiare (effetto scrittura). Questo è una caratteristica specifica di tutte le pitture opache, che però non influisce sulla qualità e sul funzionamento del prodotto.

### Prodotti complementari

Aviva Tiefengrund WV 4074000200

Aviva Schimmelex 8309000200

Aviva Fungisan 8308000210

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

ADLER Entfetter 80394

## ULTERIORI INDICAZIONI

### Durata/magazzinaggio



Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

### Dati tecnici

Contenuto VOC

Valore limite UE per Aviva Ultra-Color (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Ultra-Color contiene < 1 g/l VOC.

### Codice prodotto per pitture e vernici

M-DF01

### Indicazioni tecniche di sicurezza



Consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Consegnare solo le confezioni completamente svuotate al sistema di riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa, resti induriti come vernici/smalti completamente essiccati oppure insieme ai rifiuti domestici.