

Pullex Bodenöl 50527 ff

















Olio penetrante per superfici in legno orizzontali in ambienti Descrizione del prodotto esterni. Ottima stabilizzazione del colore dei legni esotici.

Proprietà particolari Protezione dalle muffe e dai funghi.

Superfici in legno orizzontali in ambienti esterni come Campi di utilizzazione

pavimentazioni di balconi, scale, terrazze ecc. Sono particolarmente adatti al trattamento i legni esotici e di larice.

A pennello **Applicazione**

Il fondo deve essere pulito, asciutto, privo di parti che non Preparazione del fondo

aggrappano. Inoltre deve essere controllato che il support6 sia compatibile e sovraverniciabile con Pullex Bodenöl. Carteggiare i legni resinosi con grana 120 e pulirli con diluente nitro (vedere direttive di lavoro per la deresinazione).

Umidità del legno massimo 15%

Verniciatura Applicare due mani di Pullex Bodenöl. L'ideale sarebbe

l'applicazione prima del montaggio. Si raccomanda la sigillatura delle parti tagliate con ADLER Allwetterlack

(2 mani).

Rinfresco Rimuovere sporco e polvere dalle superfici intatte e applicare

1 mano di Pullex Bodenöl.

Si raccomanda di ripetere il trattamento una volta l'anno.

Pulire le superfici rovinate e scolorate con ADLER Rinnovo

Holzentgrauer (consultare la scheda tecnica) e applicare due

mani leggere di Pullex Bodenöl.

Il prodotto è pronto per l'uso. Diluizione

Temperatura di lavorazione e del supporto

Almeno + 5 °C

Tempo di essiccazione (Temperatura Sovraverniciabile dopo circa 12 ore.

ambiente 20 °C)

Attenzione:

L'umidità e il freddo possono rallentare il tempo di

essiccazione.

02-08 v.retro.

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare l'idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Seguito Pullex Bodenöl 50527 ff

Alcuni legni esotici come l'iroko e l'ipé, date le loro caratteristiche, necessitano di tempi di essiccazione più lunghi. In questi casi di raccomanda di pulire la superficie con diluente al nitro prima del trattamento superficiale.

Indicazioni particolari

Con il legno di larice e i legni resinosi, i residui di detergente (molto alcalini) o la polvere di ferro (formazione di ruggine) possono provocare macchie scure.

Le superfici molto calpestate, dopo diverso tempo, presentano "sentieri". Questi possono essere eliminati con applicazioni regolari di rinfresco (vedi rinfresco).

Utensili Dopo l'utilizzo pulire subito con Adlerol.

Resa (per applicazione) Circa 15 m²/litro

Confezioni 750 ml, 2,5 l

Tonalità di coloreJava (marrone medio) 50527

Kongo (marrone scuro) 50528

Indicazioni tecniche di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza!

Gli stracci molto impregnati di prodotti asciuganti possono autoincendiarsi! Fare asciugare gli stracci intrisi di questi prodotti; conservarli in recipienti di metallo chiusi pieni d'acqua.