

ADLER Innenlasur

30801 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare Lacklasur auf Acrylatdispersionsbasis in dekorativen Holz- und Bunttönen für den Innenbereich; angenehmer Geruch, leicht verarbeitbar. Durch die transparenten seidenglänzenden Farbtöne bleibt das natürliche Erscheinungsbild des Holzes sichtbar.

Besondere Eigenschaften

Schwer entzündbar nach ÖNORM A 1605 Teil 12-5 (Bewertungsklasse 5-B).

Anwendungsgebiete

Wand- und Deckenvertäfelungen, Türen (für Wasserlacke geeignete Dichtungen verwenden!), Möbel, Paneele, Kinderzimmer usw.

Auch für Renovierungsanstriche auf herkömmlichen Möbellecken geeignet.

Die Pastelltöne sollen nur auf Fichte, Qualitätsstufe I, verwendet werden, weil sich sonst Löcher und Risse unschön abzeichnen. Bei harzreichen Hölzern besteht die Gefahr, dass holzbedingte Farbunterschiede nach einiger Zeit deutlich sichtbar werden und/oder in den Astbereichen gelbe Flecken entstehen.

Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel), Spritzen (nebelarme Spritzpistole)

Untergrundvorbereitung

Neuanstrich - mit Kö 180 schleifen
Renovierungsanstrich - mit Kö 280 anschleifen

Neuanstrich

2 x mit ADLER Innenlasur unverdünnt
(Zwischenschliff Kö 280)

Bei Nut- und Federbrettern empfehlen wir prinzipiell ein Streichen vor der Montage; ist das nicht möglich, im Nut- und Federbereich nur wenig ADLER Innenlasur auftragen, um Verklebungen zu vermeiden.

Renovierungsanstrich

1 x mit ADLER Innenlasur unverdünnt
(vorher mit Kö 280 anschleifen)

Verdünnung

Wasser; das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Schleif- und überstreichbar nach ca. 30 min.
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern. Ange-trocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer entfernen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	10 – 12 m ² /l
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml, 3 l, 9 l
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.
Farbtöne	W30 Farblos 30801 Eiche 30802 Samt 30803 Nuss 30807 W20 30816
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Aufhellen eines Standardtones mit ADLER Innenlasur Farblos. Sonderfarbtöne durch das ADLER Color Farbmischsystem.
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.