

## ADLER COLORIT Vollton- und Abtönfarbe

**95601 ff**

<b>Produktbeschreibung</b>	Hochwertige, sehr wetterbeständige Dispersionsfarbe, die auch zum Abtönen aller handelsüblichen wasser- verdünnbaren Innen- und Außendispersionen geeignet ist.
<b>Besondere Eigenschaften</b>	Scheuerbeständig nach DIN 53778-2, geprüft nach ÖNORM C 2358, CO <sub>2</sub> -undurchlässig, erhält dadurch die Alkalität des Betons. Besonders beständig gegen Luftschadstoffe, sehr ergiebig.
<b>Anwendungsgebiete</b>	Als Volltonfarbe für alle Wand- und Deckenanstriche auf Beton, Mauerwerk, Gips, Tapeten sowie auf gut- haftenden Dispersionsanstrichen, als Abtönfarbe für alle ADLER Dispersionsfarben geeignet.
<b>Auftragsart</b>	Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen (Feinsieb, Ma- schenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck, Düsendgröße 0,031 Zoll).
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Für saubere, trockene und tragfähige Untergründe ist keine Vorbereitung erforderlich. Kleine Risse, Löcher oder Unebenheiten mit geeigne- tem Fassadenspachtel ausbessern. Großflächig gerissene Untergründe mit dauerelasti- schem Beschichtungssystem renovieren. Frischen Putz und Beton ca. 3 Wochen durchtrocknen lassen Saugende bzw. sandende Untergründe mit ADLER Tiefengrund lösemittelhaltig vorbereiten.
<b>Grundierung</b>	1 x ADLER Colorit mit max. 10 % Wasser verdünnt
<b>Deckanstrich</b>	1 x ADLER Colorit mit max. 5 % Wasser verdünnt
<b>Verdünnung</b>	Wasser; max. Zugabemenge 10 %
<b>Trockenzeit (20 °C)</b>	ca. 3 Stunden
<b>Verarbeitungs- und Objekttemperatur</b>	Nicht unter + 5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.  Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Regen oder dro- hendem Frost verarbeiten.

2-05 (ersetzt 1-96)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

<b>Arbeitsgeräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ange-trocknete Farbreste können mit dem leicht abbaubaren ADLER Abbeizer entfernt werden.
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	ca. 8 m <sup>2</sup> /l, je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei
<b>Gebindegrößen</b>	250 ml, 750 ml, 2,5 l
<b>Farbton</b>	18 Farbtöne lt. Farbkarte
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!