Scheda tecnica

Pullex Teaköl 50524 in poi



Descrizione del prodotto
Olio pronto per l'applicazione per il trattamento di legni di latifoglia e legni esotici. Penetra molto bene nel legno, eccellente ravvivamento, buon effetto idrorepellente. Senza agenti biocidi.

Campi di applicazione
Per il primo trattamento e la manutenzione di mobili da giardino oliati e per legni per l'arredamento (p.e. bagni).

Preparazione del fondo
Per superfici particolarmente lisce consigliamo una carteggiatura con grana 180.

Viscosità del prodotto
11 – 13 s secondo DIN 53211 (foro di diametro 4 mm, 20 °C)

Applicazione
A straccio, ottimi risultati si raggiungono con una leggera carteggiatura con un panno abrasivo!
1 – 2 x a secondo della capacità d'assorbimento del fondo

Resa (per mano)
Ca. 30 m² / l; stracciare fino a lasciare uno spessore sottile

Diluente
Applicazione: senza diluire;
Lavare gli utensili con Adlerol 80301

Tempo di essiccazione fino al trattamento successivo
(temperatura ambiente 20 °C)
Ca. 6 ore

Carteggiatura intermedia
Con grana 280 se necessario

Cura
Con una sollecitazione all' acqua e esposizione ai raggi UV non è possibile evitare durevolmente l'ingrigimento.
Se necessario pulire e schiarire con ADLER Holzentgrauer (consultare la ns. scheda tecnica) e stracciare di nuovo le superfici.

Confezioni
250 ml, 1 l

Tonalità

Teak (teck)	50524
farblos (incolore)	50525

Durata del prodotto
3 anni in confezioni originali non aperte.

Indicazioni tecniche di sicurezza
Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante presentano il rischio dell'autocombustione! Stendere gli stracci imbevuti per farli asciugare; è necessario conservare gli stracci in contenitori di metallo chiusi oppure sott'acqua.

Visto il pericolo dell'autocombustione, è vietato l'applicazione di questo prodotto nelle cabine a spruzzo contaminate di polvere di nitrocellulosa!

Consultare la Scheda di sicurezza!

11-09 (sostituisce 03-08)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.