


ADLER Floor Classic

42120 ff



Produktbeschreibung

Farbloser, wasserverdünnbarer Parkettversiegelungslack auf PUR-Acrylatdispersions-Basis, nicht vergilbend, mit sehr guter Abrieb- und Kratzfestigkeit sowie ausgezeichneter Oberflächenbeständigkeit gegen chemische Einwirkungen.

Anwendungsgebiete

Privater Wohnbereich, Böden in Vorräumen, Büros, Treppen, usw.. Sehr gut geeignet für Korkböden.

Beim Auftrag entsprechend unseren Empfehlungen resultieren Trockenfilmstärken von 80 – 90 µm. Die Anforderungen gemäß der Beanspruchungsklasse A (mäßige Beanspruchung) und B (starke Beanspruchung) gemäß ÖNORM C 2354 werden erfüllt.

Auftragsart

Streichen – weicher Pinsel für Acryllacke
 Rollen – Kurzhaarroller z.B. Mohair- oder beflockte Roller

Auf eine gleichmäßige Verteilung des Lackes ist zu achten.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen (z.B. Öl, Fett, Wachs) sein.

Falls kleine Risse und Fugen vorhanden sind, Holzschliff Körnung 120, Boden mit einer spachtelfähigen Mischung aus 1 Gew.-Teil Schleifstaub und ca. 2 Gew.-Teilen ADLER Floor Fill spachteln. Nach ca. 1 Stunden Trocknung nochmaliger Holzschliff mit Körnung 120.

Grundierung

Geschliffene Böden 1 x mit ADLER Floor Start (vermindert die Seitenverklebung bei Riemenböden) streichen, rollen oder spachteln. Nach ca. 2 Stunden Trocknung überstreichbar. Floor Start **nicht schleifen**.

Grobporige Laub- und Tropenhölzer: Nicht spachteln.

Deckanstrich

2 x mit ADLER Floor Classic im gewünschten Glanzgrad streichen oder rollen, Zwischentrockenzeit ca. 4 Stunden. (3 x ADLER Floor Classic, wenn ADLER Floor Start gespachtelt wurde). Vor dem letzten Anstrich erfolgt nach einer Trockenzeit von ca. 4 Stunden ein leichter Zwischenschliff mit Schleifpapier Kö 240 oder gebrauchtem Schleifgitter Kö 120. Eine längere Trockenzeit verbessert die Schleifbarkeit. Schleifstaub mit feuchtem Tuch aufwischen.

Renovierungsanstrich

Stark abgetretene Versiegelungen mit einer speziellen Walzen-Fußbodenschleifmaschine abschleifen. Für den Rand eine Eckenschleifmaschine bzw. einen Exzentrerschleifer verwenden. Weitere Arbeitsweise wie ab „Untergrundvorbehandlung“ beschrieben.

Böden aus Fertigparkettelementen nicht mit ADLER Floor Classic überstreichen, sondern nur mit ADLER CLEAN Parkettpflege behandeln.

Bodenpflege

Mit Wasser oder milden Haushaltsreinigern erstmals nach 14 Tagen reinigen. Zur Unterhaltspflege der Versiegelung empfehlen wir ADLER Clean Parkettpflege.

Verdünnung

Wasser; Lieferform ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Um einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden.

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Überstreichbar	nach ca. 4 Stunden
Schleifbar	nach ca. 4 Stunden
Begehbar	nach ca. 8 Stunden
Teppiche erst	nach 8 Tagen auflegen

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, Angetrocknete Lackreste mit ADLER Abbeizer entfernen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

Streichen/Rollen 8 – 10 m²/l

Gebindegrößen

1 l, 5 l

Haltbarkeit

1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden

Glanzgrade

Halbmatt	42120
Glänzend	42121

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!