

## ADLER Tirogrund

40240

Wasserverdünnbarer Universalgrund mit feinem Quarzanteil



### Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer, pigmentierter, gut deckender Universalgrund mit feinem Quarzanteil. Haftvermittler mit rissverschlämmender Wirkung für das nachfolgende Beschichten mit Mineral-, Silikat- oder Dispersionsprodukten bzw. Putzen. Hervorragend als Grundierung und „Streichputz“ für Gipskartonplatten geeignet.

### Besondere Eigenschaften

Lösemittelfrei, sehr füllkräftig, außergewöhnlich gut haftend, spannungsarm, hoch wasserdampfdurchlässig

### Anwendungsgebiete

Zum Grundieren von schwach saugenden, tragfähigen Putzen aller Art, unabhängig, ob als Schlussanstrich Mineral-, Silikat- oder Dispersionsprodukte eingesetzt werden. Auch als rationelles Zweischicht-System in Kombination mit allen ADLER Fassadenfarben einsetzbar. Als Streich- und Strukturputz für Außenputze sowie für Gipskartonplatten und kreative Wandbeschichtungen im Innenbereich.

### Auftragsart

Rollen oder Streichen

### Untergrundvorbehandlung

- Für saubere, trockene und tragfähige Untergründe ist keine Vorbehandlung erforderlich.
- Kleine Risse, Löcher oder Unebenheiten mit geeignetem Fassadenspachtel ausbessern. Haarrisse und leichte Putzunebenheiten brauchen nicht ausgebessert zu werden.
- Risse bis auf den Putzuntergrund durch Gewebereinbettung in ADLER Tirogrund oder durch ein dauerelastisches Beschichtungssystem renovieren.
- Neue Putze 2 - 3 Wochen austrocknen lassen. Nachputzstellen fachgerecht flautieren. Vorhandene Salzausblühungen trocken abbürsten bzw. Ursache beheben.
- Algen-, Moos- oder Schimmelbefall mechanisch entfernen und mit ADLER Fungisan weiterbehandeln.
- Nicht tragfähige Dispersionsfarben oder Kunstharzputze mit ADLER Abbeizer und Hochdruckreiniger entfernen.

### Grundierung

Saugende, sandende oder leicht kreidende Untergründe zur Verfestigung, Egalisierung, Haftvermittlung und besseren Wasserabweisung mit ADLER Silikon GWK oder ADLER Silikat GWK, 1:1 mit Wasser verdünnt, bzw. mit ADLER Tiefgrund wasserverdünnbar oder lösemittelhaltig vorbehandeln.

Bei stark saugenden und sandenden Putzuntergründen

gegebenenfalls zweimal nass in nass mit ADLER Silikon GKW oder ADLER Silikat GKW, 1:1 mit Wasser verdünnt, vorstreichen (vgl. auch Merkblätter der genannten Produkte und Merkblätter der Schlussbeschichtungssysteme).

**Deckanstrich**

Alle ADLER Innen- und Fassadenfarben

**Verdünnung**

Wasser

- Für strukturbetonten Effekt max. 2 %
- Bei Gipskartonplatten ca. 5 %
- Bei Mineralfarben als Deckbeschichtung ca. 10 %

**Verarbeitungs- und Objekttemperatur**

Nicht unter + 5 °C

Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Regen oder drohendem Frost verarbeiten. Nicht zu behandelnde Flächen gut abdecken.

**Trockenzeit** (Raumtemperatur 20 °C)

Überstreichbar nach ca. 6 Stunden

**Arbeitsgeräte**

Sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser reinigen. Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.

**Ergiebigkeit** (pro Auftrag)

2 - 5 m<sup>2</sup>/kg, je nach Untergrundbeschaffenheit und Verdünnung

**Lagerung**

Kühl, aber frostfrei

**Haltbarkeit**

1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden

**Gebindegrößen**

5 kg, 18 kg Kunststoffgebinde

**Farbton**

Altweiß – Sonderfarbtöne über ADLER Colorit-Volltonfarben.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!