

ADLER Legno-Öl

50880 ff

Universelles Öl für den Möbel- und Innenausbau im Bereich DIY und Gewerbe

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Allgemeines

Schnell trocknendes Öl für die Behandlung von Laub- und Nadelhölzern. Sehr gutes Eindringvermögen, ausgezeichnete Anfeuerung des Holzes, sehr gute Fülle und Wasserbeständigkeit.

Die Härtung erfolgt durch Aufnahme von Luftsauerstoff (oxidative Trocknung).


Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- Schnelle Trocknung
- Einfache Verarbeitung
- Angenehme Haptik
- Antistatisch
- **ÖNORM S 1555** bzw. **DIN 53160** Schweiß- und Speichelechtheit
- **ÖNORM EN 71-3** Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit)
- **BGR 181** (früher ZH 1/571) und **DIN 51130: Rutschklasse R10**
- ADLER Legno-Öl 50880 wird lt. ofi-Gutachten (Nr.: 403.400) als nicht selbstentzündlich eingestuft!

Inhaltsstoffe

Modifizierte pflanzliche Öle, Wachse, Kieselsäure, geruchsmilde Isoparaffine, Kalzium/Cobalt/Zirkonium-Trockner (bleifrei).

Anwendungsgebiete



Möbel im Wohnbereich, Innenausbau (Holzverschalungen, Holzdecken, etc.) Holz- und Parkettböden.

Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung maximal einmal dünn mit diesem Produkt bearbeiten.


VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.
- Aufgetragenes Öl kurz einwirken lassen und dann den Überschuss mit einem Baumwolltuch oder Gazeballen in Faserrichtung abziehen.
- **Achtung:** Beim Farbton Weiß ist auf einen gleichmäßigen Holzschliff sowie gleichmäßigen Auftrag des Öles zu achten!

Auftragstechnik




Auftragsverfahren	Druckluft	Streichen	Rollen	Wischen
Spritzdüse (mm)	1,5	-	-	-
Spritzdruck (bar)	3 - 4	-	-	-
Auftragsmenge (g/m ²)	ca. 30 – 50 pro Auftrag	-	-	-
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l) ¹⁾	-	ca. 15 – 30 pro Auftrag		
¹⁾ Ergiebigkeit inkl. Verdünnungszugabe und Spritzverlust				

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Folgebeschichtung	nach ca. 4 h
Durchtrocknung/ voll belastbar	ca. 7 Tage

Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Holzsorte, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Für gute Belüftung sorgen! Geringer Luftwechsel, z. B. durch dichte Stapelung, verzögert die Trocknung.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

Auf inhaltsstoffreichen Hölzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Mit ADLER Legno-Reiniger 80025 reinigen.

UNTERGRUND

Untergrundart

Laub- und Nadelholz

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.

Holzfeuchte

Holzfeuchte bei Laubhölzern max. 12 % +/- 2 % und bei Nadelhölzern 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung

Möbel

Abgestufter Holzschliff bis Kö 180 - 240

Holz- und Parkettböden

Abgestufter Holzschliff bis Kö 100 - 150

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Grundbeschichtung

1x ADLER Legno-Öl 50880 ff
Zwischentrockenzeit: 4 Stunden

Zwischenschliff



Leichter Zwischenschliff mit Körnung 280 – 360.
Holzstaub entfernen.
Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Schlussbeschichtung

1x ADLER Legno-Öl 50880 ff

PFLEGE & RENOVIERUNG

Pflege

Reinigung mit Wasser, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parketreiniger 42198 oder mildem Hausreiniger. Bei fettartiger Verschmutzung ADLER Legno-Reiniger 80025 verwenden. Eine Reinigung darf frühestens 14 Tage nach dem Ölauftrag erfolgen.

Für **Auffrischungs-** und **Renovierungsarbeiten** 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 auftragen und Überschuss abziehen.

Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinie „**Pflegeanleitung für geölte Möbel mit ADLER Legno-Öl 50880 ff**“.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

750 ml, 2,5 l und 5 l

Farbtöne

ADLER Legno-Öl 50880
ADLER Legno-Öl Weiß 50881

- Es empfiehlt sich zur Beurteilung der Optik, mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Muster auf Originaluntergrund anzufertigen.

Zusatzprodukte

ADLER Legno-Reiniger 80025
ADLER Legno-Pflegeöl 50882
CLEAN Möbelreiniger 96490
CLEAN Parketreiniger 42198

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

750 ml und 2,5 l Gebinde: Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

5 l Gebinde: Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.

GISCODE

Ö60

Sicherheitstechnische Angaben



Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten!