


Pullex Bodenöl

50527 ff



Produktbeschreibung

Stark penetrierendes Öl für waagrechte Holzflächen im Außenbereich. Sehr gute Farbtonstabilisierung von Exotenhölzern.

Besondere Eigenschaften

Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Anwendungsgebiete

Nicht maßhaltige waagrechte Holzflächen im Außenbereich, wie Balkonböden, Stege, Terrassen etc. Besonders geeignete Holzarten sind Exotenhölzer und Lärchenholz.

Auftragsart

Streichen

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von trennenden Substanzen, sowie auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtung geprüft sein.

Harzreiche Hölzer mit Kö120 sorgfältig schleifen und mit Nitroverdünnung reinigen (siehe Arbeitsrichtlinie für das Entharzen).

Holzfeuchte max. 15%

Neuanstrich

2 x mit Pullex Bodenöl dünn streichen. Optimal ist eine allseitige Beschichtung vor Montage. Anschließend ist eine Versiegelung der Schnittkanten mit ADLER Allwetterlack (2 Anstriche) empfehlenswert.

Pflegeanstrich

Die noch intakten Flächen von Staub und Schmutz befreien und 1 x mit Pullex Bodenöl streichen.

Ein jährlicher Pflegeanstrich wird empfohlen.

Renovierungsanstrich

Verwitterte, stark abgebaute Flächen mit ADLER Holzentgrauer reinigen (vgl. Technisches Merkblatt) und 2 x mit Pullex Bodenöl dünn streichen.

Verdünnung

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Mindestens + 5 °C

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden.

Achtung:

Kalte und feuchte Witterung kann die Trocknung verzögern.

Auf einigen Exotenhölzern wie z.B. Iroko und Ipé kommt es aufgrund von Holzinhaltstoffen zu einer Trocknungsverzögerung. In diesen Fällen empfiehlt sich vor einer Oberflächenbehandlung ein Reinigen der Oberfläche mit Nitroverdünnung.

Besondere Hinweise

Auf Lärchenholz und inhaltsstoffreichen Hölzern können Putzreste (hohe Alkalität) oder Eisenstaub (Rostbildung) zu schwarzen Verfärbungen führen.

Naturgemäß kommt es bei stark frequentierten Flächen zur Bildung von „Gehstrassen“. Diese können durch regelmäßige Pflegeanstriche jedoch leicht beseitigt werden (siehe Pflegeanstrich).

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Adlerol reinigen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

Ca. 15 m²/l

Gebindegrößen

750 ml, 2,5 l

Farbton

Java (mittelbraun)	50527
Kongo (dunkelbraun)	50528

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.