

Duli

Universal

Primer

+ Rost Stopper

**auf Eisen, Stahl, Zink, Alu,
Grundrost, Holz, Kunststoffe
und alte Anstriche**

Duli

Universal

Primer

D

Duli Universal Primer

Hervorragender Grund und Zwischenanstrich. Blei- und chromatfrei. Basis: Epoxid- / Alkydharz Mischung Auf Eisen, Alu, Zink, Holz, Span- und Hartfaserplatten, Hartkunststoffen, Beton, festen Restrost. auf gut haftenden alten Anstrichen. Aussergewöhnlich feste Verankerung zum Untergrund. Gute Füll- und Deckkraft, guter Verlauf. Rost-stoppend, antikorrosiv, ventilierend, wetterbeständig. Kann mit allen Decklacken überstrichen werden

Verarbeitung: Zum Streichen, Rollen und Spritzen. Losen Rost entfernen. Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sein. Kann auf einen leicht feuchten Untergrund mittels Pinsel oder Roller aufgetragen werden. Aluminium vorab mit Schleifvlies und sauberer Nitroverdünnung reinigen. Verzinkte Oberflächen gründlich mit frischer Amoniak- Netzmittelwäsche oder mit sauberer Nitroverdünnung reinigen.

Im Aussenbereich immer satt auftragen und mindestens zwei Anstriche anbringen.

Verdünnung: Zum Spritzen und Reinigen der Geräte Universal-Verdünnung.

Ergiebigkeit: ca. 8 - 10 m² / l.

Trockenzeit: Staubtrocken nach 30 – 45 Min., überstreichbar nach 2 – 3 Std., nitrofest nach 12 Std.

Sicherheitsdaten: Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Spritznebel nicht einatmen, Berührung mit Augen vermeiden. Nicht in Kinderhände gelangen lassen.

Nicht in Kanalisation schütten. Entzündlich. VbF: Entfällt.

F

Duli Universal Primer

pas de plomb et de chromate

Excellente couche de fond et couche intermédiaire. Exempt de plomb et de chromate. Adhérent bien sur le fer, les résidus de rouille solides, l'aluminium, le zinc, le bois, les panneaux d'agglomérés et les panneaux de fibres durs, les matières synthétiques dures, le béton, les anciennes peintures. Ancrage extrêmement résistant sur le fond. Bon corps et bon pouvoir couvrant, bon écoulement. Stoppe la corrosion, anticorrosif, éclatant, résistant aux intempéries. Peut être recouvert de tout vernis de recouvrement.

Mise en œuvre: à appliquer au pinceau, au rouleau et au pistolet. Enlever la rouille qui se détache. Le fond doit être propre, exempt de graisses et de poussières. Peut être appliqué au pinceau ou au rouleau sur un fond légèrement humide. Nettoyer au préalable l'aluminium avec du non-tissé à poncer et un diluant nitro propre. Nettoyer soigneusement les surfaces zinguées avec un détergent à l'ammoniaque ou avec un diluant nitro propre. A l'extérieur, appliquer toujours copieusement de deux couches au minimum.

Dilution: pour peindre au pistolet et nettoyer les outils, diluant universel.

Rendement: environ 8 - 10 m²/l.

Temps de séchage: sec à la poussière après 30-45 min., recouvrable après 2-3 h, résistant au nitro après 12 h.

Données de sécurité: n'utiliser que dans des locaux bien aérés. Ne pas respirer le brouillard. Eviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas verser dans les canalisations. Inflammable. SPI: non soumis.

NL

Duli Universal Primer

Uitstekende grond- en tussenverf, lood- en chromaatvrij. Op ijzer, vaste restroest, aluminium, zink, hout, spaanplaten en hardboard, harde kunststoffen, beton, goed hechtende oude verflagen. Buitengewoon vaste hechting op de ondergrond. Goed vul- en dekvermogen, goed spreidend vermogen. Roest stoppend, corrosiewerend, ventilerend, weerbestendig. Kan overgeschilderd worden met alle deklakken.

Verwerking: Geschikt voor opbrengen met verfkwaast, verfrol en verfspuit. Los roest verwijderen. De ondergrond moet schoon, vet- en stofvrij zijn. Kan op een licht vochtige ondergrond met kwast of roller worden opgebracht. Aluminium vooraf reinigen met schuurvlies en schoon verdunningsmiddel voor nitrocelluloselakken. Verzinkte oppervlakken grondig afdoen met oppervlakte-actief middel met pas toegevoegde ammoniak of reinigen met schoon verdunningsmiddel voor nitrocelluloselakken. Buitenshuis altijd royaal en in minstens twee lagen opbrengen.

Verduunning: Voor het spuiten en reinigen van de toestellen universeel verdunningsmiddel.

Spreidend vermogen: 8 - 10 m²/l.

Droogtijd: Stofdroog na 30 - 45 min., over te schilderen na 2 - 3 uren, nitrobestendig na 12 uren.

Veiligheidsgegevens: Alleen in goed geventileerde vertrekken gebruiken. Spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen voorkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet in de riolering gieten. Ontvlambaar. Voorschrift over brandbare vloeistoffen: niet van toepassing.

GB

Duli Universal Primer

Outstanding primer and intermediate coating material. Free from lead and chromate. Exceptional anchorage to substrate on iron, solid residual rust, aluminium, zinc, wood, chioard and hardboard, rigid plastics, concrete, well-adhering old coatings. Good filling and covering power, good levelling properties. Rust-stopping, anti-corrosive, ventilating, weather resistant. May be painted over with all finishing paints.

Processing: For brushing, rolling and spraying. Remove loose rust. Substrate must be clean and free from grease and dust. May be applied to a slightly moist substrate by brushing or rolling. Aluminium must first be cleaned with abrasive fleece and clean cellulose thinners. Thoroughly clean galvanized surfaces with fresh ammonia wetting agent or clean cellulose thinners. In outdoor use, always apply thickly in at least two coats.

Thinners: for spraying and tool-cleaning, universal thinners.

Spreading rate: approx. 8 - 10 m²/litre.

Drying time: dust-dry after 30 - 45 min., overcoatable after 2 - 3 hours, resistant to cellulose thinners after 12 hours.

Safety data: Use only in well ventilated spaces. Do not respirate spray fog, avoid eye contact. Keep out of reach of children. Do not pour into the drains. Inflammable. Ordinance on flammable liquids (VbF): not applicable.