

SCHEDA TECNICA



DUPLI-COLOR AEROSOL ART

Descrizione prodotto e campi di applicazione

È adatto a innumerevoli campi di applicazione. Grazie al suo sistema di spruzzo speciale viene utilizzato anche da artisti graffittari famosi. È disponibile in una vasta gamma dei colori più diffusi, per la maggior parte colori RAL. È adatto per legno, metallo, carta, vetro o plastiche dure e molti tipi di tessuti. È impiegato anche per opere d'arte su intonaco, calcestruzzo, pietra naturale ecc. Per i sottofondi in polistirolo espanso utilizzare il Fondo isolante per polistirolo DUPLI-COLOR.

Proprietà e caratteristiche

sistema di spruzzo compatibile grazie alla testina di spruzzo intercambiabile e comoda da maneggiare, per gli usi più disparati: la vernice spray Aerosol-Art è dotata una testina di spruzzo standard ("Standard Cap") che può essere sostituita con la testina a getto largo per ampie superfici ("Fat Cap") o con la testina a getto sottile per scritte di precisione ("Skinny Cap").



di

le

- essiccazione molto rapida
- · adatto per interni ed esterni
- resistente alla luce e agli agenti atmosferici
- · colori inalterabili e brillantezza duratura
- resistente a graffi, colpi e urti
- superficie verniciata lucidabile
- di lunga durata e funzionale

Proprietà fisiche e chimiche

Qualità

Propellente esente da CFC Vernice nitrocombinata di alta qualità Ottimo potere coprente anche su fondi di colore differente

Resa

400 ml sono sufficienti per ca 0,8-1,5 m2

Specifica del prodotto

Particolarmente orientato verso il consumatore grazie alla qualità duratura nitrocombinata, di alto livello tecnico. È impossibile un uso improprio grazie al dispositivo di sicurezza del cappuccio di chiusura.

Essiccazione:

fuori polvere dopo ca. 10 minuti alla presa dopo ca. 15 minuti in profondità e lucidabile dopo ca. 24 ore

Formato

Formato Euro: 520 ml - contenuto: 400 ml

Smaltimento

Attenersi alla normativa vigente.



SCHEDA TECNICA



Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sulla bombola.

Pretrattamento del fondo:

Il fondo deve essere pulito, asciutto e sgrassato.

Rimuovere le parti sporgenti staccabili e la ruggine, quindi carteggiare ed eventualmente stuccare.

Verniciatura:

Prima dell'uso agitare con forza la bombola per 2 minuti.

Effettuare un prova di spruzzo in un punto nascosto, così da verificarne anche la compatibilità.

Applicare più strati sottili a mani incrociate.

Distanza di spruzzo: ca. 25 cm..

Non spruzzare su superfici trattate con vernici a base di resine sintetiche.

Importante - Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.