

Pullex Teaköl

50525

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertig eingestelltes Öl für die Behandlung von Laub- und Exotenhölzern. Gutes Eindringvermögen, ausgezeichnete Anfeuerung des Holzes, gute wasserabweisende Wirkung. Wirkstofffrei.
Anwendungsgebiete	Zur Erstbehandlung und Pflege von geölten Gartenmöbeln und für Hölzer im Innenausbau (z.B. Bäder).
Untergrundbehandlung	Für anspruchsvolle Oberflächen empfiehlt sich ein Holzschliff Kö 180.
Lieferviskosität	11 – 13 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C).
Verarbeitung	Wischen, besonders gute Ergebnisse lassen sich durch Einschleifen mit Schleifvlies erzielen. 1 – 2 x auftragen je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Ergiebigkeit	ca. 30 m ² / l pro Auftrag; dünn auswischen
Verdünnung	Verarbeitung: unverdünnt; Adlerol 80301 zum Reinigen der Arbeitsgeräte
Trockenzeit bis zur Folgebehandlung (Raumtemperatur 20 °C)	Ca. 6 Stunden
Zwischenschliff	Falls erforderlich Kö 280
Pflege	Bei Einwirkung von Wasser und UV-Strahlung kann eine Vergrauung nicht dauerhaft verhindert werden. Bei Bedarf ist ein Reinigen und ein erneutes Einölen der Flächen erforderlich.
Gebindegrößen	250 ml, 1 l
Haltbarkeit	Mind. 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.
Sicherheitstechnische Hinweise	Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig. Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten! Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!