

Sigill Acryl – Scheda Tecnica

DESCRIZIONE

NORDWAL Sigill Acryl è un sigillante elasto-plastico monocomponente a base di resina acrilica pura in dispersione acquosa.

Impiego: è la soluzione ideale per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni; è pronto all'uso in cartuccia e sigilla in modo sicuro giunti interni ed esterni su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno.

Non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua.

PROPRIETÀ

COMPOSIZIONE	base acrilica
CONSISTENZA	pastosa
CONFEZIONI	cartucce in PE da 310 ml
COLORI DISPONIBILI	bianco
VERNICIABILITÀ	sopraverniciabile con quasi tutti i colori; si consiglia di effettuare prove dirette

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	(1,64 ± 0,05) g/cm ³
FORMAZIONE DI PELLICOLA	15-30 minuti
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	da 1 a 4 settimane, a seconda dello spessore del giunto, della temperatura e dell'umidità esterna

CARATTERISTICHE DOPO L'INDURIMENTO

VARIAZIONE DI VOLUME	(-12 ± 2)%
E-MODULO 100%	(0,25 ± 0,02)N/mm ²
ALLUNGAMENTO, CONCENTRAZIONE D'ESERCIZIO	10% della larghezza del giunto
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -20 °C a + 80 °C

APPLICAZIONE

PREPARAZIONI DELLE SUPERFICI	Le parti del giunto devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. Misura minima del giunto: 6x6 mm; massima: 25x20mm.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 °C a +50 °C
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO	fino a 18 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore (temp. +10°C + 25°C)
AVVERTENZE	Non applicare in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.

Edizione: Aprile 2017

Osservazioni: Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre migliori conoscenze e dei test effettuati.

L'idoneità di un prodotto è affidata unicamente all'utilizzatore, il quale dovrebbe effettuare dei test di verifica prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità.

NORDWAL AG | SpA

Via Nazionale | Nationalstraße 63

39040 Ora | Auer (BZ)

T +39 0471 810-259 | F +39 0471 810 297

info@nordwal.com | www.nordwal.com